

平成29年度高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業（断熱リノベ） 対象製品

| グレード | 製品型番 | 製品名 | 中空層 | 中央部の熱貫流率 W/m ² ・K | 必要な中空層 厚み | アタッチ メント |
|-------|----------|----------------|--------|---------------------------------|--------------|-------------|
| Sグレード | GNSV14NS | スーパースペーシア | 真空 | 1.50未満 | — | なし |
| Sグレード | GNS014NS | スペーシア | 真空 | 1.50未満 | — | なし |
| Sグレード | GNS024NS | スペーシアクール | 真空 | 1.50未満 | — | なし |
| Sグレード | GNS114NS | スペーシア21 | 真空 | 1.50未満 | — | なし |
| Sグレード | GNS351NS | ペアマルチレイボーググリーン | 空気 | 1.50未満 | 14ミリ以上 | なし |
| Sグレード | GNS361NS | ペアマルチレイボーグクリア | 空気 | 1.50未満 | 14ミリ以上 | なし |
| Sグレード | GNS451NS | ペアマルチスーパークリアS | 空気 | 1.50未満 | 15ミリ以上 | なし |
| Sグレード | GNS461NS | ペアマルチスーパーグリーン | 空気 | 1.50未満 | 14ミリ以上 | なし |
| Sグレード | GNSN31NS | ペアマルチE4グリーン | 空気 | 1.50未満 | 12ミリ以上 | なし |
| Sグレード | GNSN41NS | ペアマルチE4クリア | 空気 | 1.50未満 | 12ミリ以上 | なし |
| Sグレード | GNSN72NS | ペアマルチEA | アルゴンガス | 1.50未満 | 15ミリ以上 | なし |
| Sグレード | GNS352NS | ペアマルチレイボーググリーン | アルゴンガス | 1.50未満 | 11ミリ以上 | なし |
| Sグレード | GNS362NS | ペアマルチレイボーグクリア | アルゴンガス | 1.50未満 | 11ミリ以上 | なし |
| Sグレード | GNS452NS | ペアマルチスーパークリアS | アルゴンガス | 1.50未満 | 11ミリ以上 | なし |
| Sグレード | GNS462NS | ペアマルチスーパーグリーン | アルゴンガス | 1.50未満 | 11ミリ以上 | なし |
| Sグレード | GNSN32NS | ペアマルチE4グリーン | アルゴンガス | 1.50未満 | 9ミリ以上 | なし |
| Sグレード | GNSN42NS | ペアマルチE4クリア | アルゴンガス | 1.50未満 | 9ミリ以上 | なし |
| Aグレード | GNS211NA | ペアマルチEA | 空気 | 1.50以上～2.33以下 | 8ミリ以上 | なし |
| Aグレード | GNS221NA | ペアマルチSE | 空気 | 1.50以上～2.33以下 | 9ミリ以上 | なし |
| Aグレード | GNS311NA | ペアマルチレイボーググリーン | 空気 | 1.50以上～2.33以下 | 8ミリ以上13ミリ以下 | なし |
| Aグレード | GNS321NA | ペアマルチレイボーグクリア | 空気 | 1.50以上～2.33以下 | 8ミリ以上13ミリ以下 | なし |
| Aグレード | GNS411NA | ペアマルチスーパークリアS | 空気 | 1.50以上～2.33以下 | 8ミリ以上14ミリ以下 | なし |
| Aグレード | GNS421NA | ペアマルチスーパーグリーン | 空気 | 1.50以上～2.33以下 | 8ミリ以上13ミリ以下 | なし |
| Aグレード | GNSN11NA | ペアマルチE4グリーン | 空気 | 1.50以上～2.33以下 | 5ミリ以上11ミリ以下 | なし |
| Aグレード | GNSN21NA | ペアマルチE4クリア | 空気 | 1.50以上～2.33以下 | 5ミリ以上11ミリ以下 | なし |
| Aグレード | GNS212NA | ペアマルチEA | アルゴンガス | 1.50以上～2.33以下 | 6ミリ以上14ミリ以下 | なし |
| Aグレード | GNS222NA | ペアマルチSE | アルゴンガス | 1.50以上～2.33以下 | 6ミリ以上14ミリ以下 | なし |
| Aグレード | GNS312NA | ペアマルチレイボーググリーン | アルゴンガス | 1.50以上～2.33以下 | 6ミリ以上10ミリ以下 | なし |
| Aグレード | GNS322NA | ペアマルチレイボーグクリア | アルゴンガス | 1.50以上～2.33以下 | 6ミリ以上10ミリ以下 | なし |
| Aグレード | GNS412NA | ペアマルチスーパークリアS | アルゴンガス | 1.50以上～2.33以下 | 6ミリ以上10ミリ以下 | なし |
| Aグレード | GNS422NA | ペアマルチスーパーグリーン | アルゴンガス | 1.50以上～2.33以下 | 6ミリ以上10ミリ以下 | なし |
| Aグレード | GNSN12NA | ペアマルチE4グリーン | アルゴンガス | 1.50以上～2.33以下 | 6ミリ以上8ミリ以下 | なし |
| Aグレード | GNSN22NA | ペアマルチE4クリア | アルゴンガス | 1.50以上～2.33以下 | 6ミリ以上8ミリ以下 | なし |
| Aグレード | GNSN51YA | ペアマルチレイボーググリーン | 空気 | 1.50以上～2.33以下 | 8ミリ以上10ミリ以下 | あり |
| Aグレード | GNSN61YA | ペアマルチスーパークリアS | 空気 | 1.50以上～2.33以下 | 8ミリ以上10ミリ以下 | あり |
| Aグレード | GNSN52YA | ペアマルチレイボーググリーン | アルゴンガス | 1.50以上～2.33以下 | 6ミリ以上10ミリ以下 | あり |
| Aグレード | GNSN62YA | ペアマルチスーパークリアS | アルゴンガス | 1.50以上～2.33以下 | 6ミリ以上10ミリ以下 | あり |

※複層ガラスの必要中空層厚みは、3ミリ+中空層+3ミリの構成時の値です。

※アタッチメント付ペアの最大ガラス呼び厚さは、16ミリとなります。