

ソノグラス®


ソノグラスは音の全域にわたって高い遮音性能を持っているため、住宅やオフィスビルで現在使われている一般のガラスに比べて、優れた防音効果を発揮します。ガラスは音に弱いという常識をくつがえし、静かで快適な空間設計を可能にします。

特長

1 遮音効果

ソノグラスは2枚のガラスで防音特殊中間膜をはさみ込んだ合わせガラスです。騒音によって起こる振動を吸収し、音のエネルギーを軽減する原理を用いたものです。これにより音域全体を高度な遮音性能でカバーします。さらに防音サッシとの併用により一重窓でも優れた遮音性能を発揮します。

ソノグラス構造図



2 安全性

万一破損してもガラスは強靱な中間膜により破片の飛散や脱落がほとんどなく、また衝撃物に対する耐貫通性能も高く安全です。

3 防犯性

ソノグラスの防音特殊中間膜は、弊社防犯ガラス「セキュオ」に使用している中間膜と同等の防犯性能を有しており、防犯ガラスとしてもお使いいただけます。

用途

- 1 住宅の窓などの開口部。
- 2 オフィスビルなど一般建築物の開口部。



ソノグラス(住宅用)

ソノグラス(建築用)



住宅用ソノグラス

外部からの耳障りな騒音を軽減し、また室内の発生源を外に逃がすことなく快適な暮らしを守ります。

※透過損失測定値は、JIS 等級T-2をクリアしています。

●品種表

構成品種	呼び厚さ(ミリ)	最大寸法(mm)
ソノグラス (フロート板ガラス3ミリ+ 遮音膜30mil+フロート板ガラス3ミリ)	6.8	2,540×1,885
ソノグラス (フロート板ガラス2ミリ+ 遮音膜30mil+型板ガラス4ミリ)	6.8	1,800×1,200

※規格寸法品はすべて受注生産品です。
30mil=0.8ミリ

周波数別透過損失測定値 (dB)

品 種	周波数Hz																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
ソノグラス (フロート板ガラス3ミリ+ 中間膜30mil+ フロート板ガラス3ミリ)	21.9	26.2	26.1	27.6	28.7	29.7	31.9	32.5	33.2	34.1	35.6	37.3	37.9	38.8	39.5	38.8	37.7	41.2
フロート板ガラス6ミリ	17.7	18.5	22.0	23.2	25.7	27.1	29.1	30.9	32.4	33.7	34.3	34.7	32.2	26.8	28.3	32.0	34.8	37.3

30mil=0.8ミリ

建築用ソノグラス

空港、道路、鉄道、工場、生活音などのさまざまな外部騒音から、快適なオフィス環境を守ります。

※透過損失測定値は、JIS 等級T-3をクリアしています。

●品種表

構成品種	呼び厚さ(ミリ)	最大寸法(mm)
ソノグラス (フロート板ガラス6ミリ+ 遮音膜30mil+フロート板ガラス6ミリ)	12.8	3,710×2,440
ソノグラス (フロート板ガラス5ミリ+ 遮音膜30mil+網入板ガラス6.8ミリ)	12.6	3,659×2,440



※上記以外の仕様についてはお問い合わせください。
30mil=0.8ミリ

周波数別透過損失測定値 (dB)

品 種	周波数Hz																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
ソノグラス (フロート板ガラス6ミリ+ 中間膜30mil+ フロート板ガラス6ミリ)	26.6	29.4	29.2	30.9	34.6	35.6	37.0	37.5	38.5	39.1	39.9	40.6	40.3	40.7	43.5	47.7	50.9	54.2
フロート板ガラス12ミリ	24.0	24.7	26.4	27.7	30.1	32.0	33.5	35.4	35.9	35.0	33.6	32.9	36.0	39.2	41.9	44.0	45.9	47.0

30mil=0.8ミリ

※ソノグラスは、温度によって性能値が若干変動しますが、遮音等級線には影響しません。上記の値は、ガラス温度20～30℃の場合です。
※周波数別透過損失測定値 (dB) の計測方法は、ソノグラスが測定値、フロート板ガラスは「板ガラスの遮音性能」2015年版(板硝子協会)による値です。
※周波数別透過損失測定値はガラス単体での性能値です。窓としてサッシに組み込んだ場合には、この性能値が下がる場合もありますのでご注意ください。



破損状況の比較



ソノグラス



フロート板ガラス