

製品別：設計・施工・使用上に関するご注意

鏡・カラーガラス製品

鏡・カラーガラス共通

ハイミラー、ハイミラー DXⅡ、ダークミラー、ウォールカラー

●設計・施工上のご注意

製品の切断、面取り加工などを行なうとエッジ部（銀膜）が露出するため耐久性が低下します。

製品の耐久性低下をおさえるために、お取り扱いの際には下記の事項につきましてご注意ください。

1. 製品の取り扱いにあたっては、きれいな手袋を使用し、素手で扱わないでください。
2. 製品の切断や面取り加工後は、水などが付いたままの状態では放置しないでください。
3. エッジ部（銀膜）の保護のため切断、面取り加工後は、すみやかにふち塗り処理（樹脂コーティング、木ろう塗りなど）をしていただくことを推奨いたします。
4. 鏡の標準施工法に従い、取り付けを行ってください。
5. 目地シール材は、脱アルコール型、脱アセトン型シリコン系シーリング材をご使用ください。
6. 裏面塗料を侵す接着剤を使用した場合、耐久性が低下する場合がありますのでご注意ください。
7. 寸法調整などのために、切断、研磨などの加工をした場合、もしくは施工または使用中にエッジ部分を損傷した場合、保護コーティングの施されていないエッジ部が露出するため耐久性が低下しますのでご注意ください。
8. 取り付け金具の内部や裏面接着部分に水が溜まる場合があります。エッジ面、裏面に水分が付着した状態での使用は耐久性の低下につながりますのでご注意ください。
9. 保管にあたっては、雨や日射の当たらない風通しのよい室内でビニールなどで覆ってキズが付かないようにしてください。

●使用・メンテナンス上のご注意

1. クリーニングは水洗いが適当です。落ちにくい汚れの場合は中性洗剤などを使用し、その後水で洗い流してください。

個別

ハイミラー、ハイミラー DXⅡ、ダークミラー

●設計・施工上のご注意

1. 洗面所・浴室・トイレなど水や薬品を多く使用する場所にはハイミラー DXⅡをご使用ください。

ハイミラー DXⅡ

●設計・施工上のご注意

1. ハイミラー DXⅡは保護コーティングを施していますので、切断、面取り、穴あけなどの加工はできません。

ウォールカラー

●設計・施工上のご注意

1. 内装用ですので外装および高温多湿の場所、直射日光の当たる場所での使用はお避けください。
2. サンドブラストによる穴あけなどの加工は、塗装面より行ってください。