

平成30年度高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業（断熱リノベ） 対象製品

グレード	製品型番	製品名	中空層	中央部の熱貫流率 W/m <sup>2</sup> ・K	必要な中空層 厚み	アタッチ メント
G1グレード	GNSV14N1	スーパースペーシア	真空	1.49以下	—	なし
G1グレード	GNSO14N1	スペーシア	真空	1.49以下	—	なし
G1グレード	GNSO24N1	スペーシアクール	真空	1.49以下	—	なし
G1グレード	GNS114N1	スペーシア21	真空	1.49以下	—	なし
G1グレード	GNS351N1	ペアマルチレイボークグリーン	空気	1.49以下	14ミリ以上	なし
G1グレード	GNS361N1	ペアマルチレイボーククリア	空気	1.49以下	14ミリ以上	なし
G1グレード	GNS461N1	ペアマルチスーパーグリーン	空気	1.49以下	14ミリ以上	なし
G1グレード	GNSN81N1	ペアマルチスーパークリアS	空気	1.49以下	15ミリ以上	なし
G1グレード	GNSN31N1	ペアマルチE4グリーン	空気	1.49以下	12ミリ以上	なし
G1グレード	GNSN41N1	ペアマルチE4クリア	空気	1.49以下	12ミリ以上	なし
G1グレード	GNSN72N1	ペアマルチEA	アルゴンガス	1.49以下	15ミリ以上	なし
G1グレード	GNS352N1	ペアマルチレイボークグリーン	アルゴンガス	1.49以下	11ミリ以上	なし
G1グレード	GNS362N1	ペアマルチレイボーククリア	アルゴンガス	1.49以下	11ミリ以上	なし
G1グレード	GNS462N1	ペアマルチスーパーグリーン	アルゴンガス	1.49以下	11ミリ以上	なし
G1グレード	GNSN82N1	ペアマルチスーパークリアS	アルゴンガス	1.49以下	11ミリ以上	なし
G1グレード	GNSN32N1	ペアマルチE4グリーン	アルゴンガス	1.49以下	9ミリ以上	なし
G1グレード	GNSN42N1	ペアマルチE4クリア	アルゴンガス	1.49以下	9ミリ以上	なし
G2グレード	GNS211N2	ペアマルチEA	空気	1.50以上～2.33以下	8ミリ以上	なし
G2グレード	GNS221N2	ペアマルチSE	空気	1.50以上～2.33以下	9ミリ以上	なし
G2グレード	GNS311N2	ペアマルチレイボークグリーン	空気	1.50以上～2.33以下	8ミリ以上13ミリ以下	なし
G2グレード	GNS321N2	ペアマルチレイボーククリア	空気	1.50以上～2.33以下	8ミリ以上13ミリ以下	なし
G2グレード	GNS421N2	ペアマルチスーパーグリーン	空気	1.50以上～2.33以下	8ミリ以上13ミリ以下	なし
G2グレード	GNSN81N2	ペアマルチスーパークリアS	空気	1.50以上～2.33以下	8ミリ以上14ミリ以下	なし
G2グレード	GNSN11N2	ペアマルチE4グリーン	空気	1.50以上～2.33以下	5ミリ以上11ミリ以下	なし
G2グレード	GNSN21N2	ペアマルチE4クリア	空気	1.50以上～2.33以下	5ミリ以上11ミリ以下	なし
G2グレード	GNS212N2	ペアマルチEA	アルゴンガス	1.50以上～2.33以下	6ミリ以上14ミリ以下	なし
G2グレード	GNS222N2	ペアマルチSE	アルゴンガス	1.50以上～2.33以下	6ミリ以上14ミリ以下	なし
G2グレード	GNS312N2	ペアマルチレイボークグリーン	アルゴンガス	1.50以上～2.33以下	6ミリ以上10ミリ以下	なし
G2グレード	GNS322N2	ペアマルチレイボーククリア	アルゴンガス	1.50以上～2.33以下	6ミリ以上10ミリ以下	なし
G2グレード	GNS422N2	ペアマルチスーパーグリーン	アルゴンガス	1.50以上～2.33以下	6ミリ以上10ミリ以下	なし
G2グレード	GNSN82N2	ペアマルチスーパークリアS	アルゴンガス	1.50以上～2.33以下	6ミリ以上10ミリ以下	なし
G2グレード	GNSN12N2	ペアマルチE4グリーン	アルゴンガス	1.50以上～2.33以下	6ミリ以上8ミリ以下	なし
G2グレード	GNSN22N2	ペアマルチE4クリア	アルゴンガス	1.50以上～2.33以下	6ミリ以上8ミリ以下	なし
G2グレード	GNSN51Y2	ペアマルチレイボークグリーン	空気	1.50以上～2.33以下	8ミリ以上10ミリ以下	あり
G2グレード	GNSN52Y2	ペアマルチレイボークグリーン	アルゴンガス	1.50以上～2.33以下	6ミリ以上10ミリ以下	あり
G2グレード	GNSN81Y2	ペアマルチスーパークリアS	空気	1.50以上～2.33以下	8ミリ以上10ミリ以下	あり
G2グレード	GNSN82Y2	ペアマルチスーパークリアS	アルゴンガス	1.50以上～2.33以下	6ミリ以上10ミリ以下	あり

※複層ガラスの必要中空層厚みは、3ミリ+中空層+3ミリの構成時の値です。

※アタッチメント付ペアの最大ガラス呼び厚さは、16ミリとなります。